

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
28.03.2006

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 1 von 3

Produktbezeichnung: APP 2K Haftgrund 2:1.

2-Komponenten säurehärtender Korrosionsschutz-Haftgrund mit niedrigem Gehalt an flüchtigen Substanzen und kurzer Härtezeit. Mit Zinkorthosphatgehalt. Chromatfrei.

Verpackung:	2K Haftgrund - 1,00L; Härter – 0,5L.
Produkt und Zusatzstoffe:	APP 2K Haftgrund 2:1 APP 2K Härter HH
Grundkomponenten:	APP 2K Haftgrund 2:1 – Isomerenmischung APP 2K Härter HH – saurer Phosphathärter
Farbe:	Grau.
Ergiebigkeit:	6 - 8 m ² /l Achtung! In der Tat hängt die Ergiebigkeit von solchen Faktoren ab, wie z.B.: Form des Objekts, Untergrundsrauheit, Auftragsverfahren und Arbeitsbedingungen.
<u>Anwendung</u>	Geeignet zum aktiven Korrosionsschutz bei Lackreparaturen von Fahrzeugen. Ausgezeichneter Untergrund für 2-Komponenten Acrylfüller APP 2K Acrylfüller 5:1.
<u>Untergrund:</u> Geeignete Untergründe:	Eisen, Stahl, verzinktes Stahlblech, Aluminium. Geschliffene Übergangsstellen der fabrikneuen Anstriche und der Polyesterauffüllungen. Achtung! Nicht auftragen auf: Oberflächen, die mit dem thermoplastischen Lack (T.P.A.) überzogen wurden.
Vorbereitung des Untergrunds:	Die etwaigen Korrosionsstellen genau entfernen und die Übergangsstellen zum Altanstrich und Polyesterauffüllungen mit dem Schleifpapier P240-P320 trocken schleifen. Vor Aufspritzung der Grundierung die anzustreichende Oberfläche entstauben und mit dem Reiniger W900 entfetten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
28.03.2006

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 2 von 3

Produktbezeichnung: APP 2K Haftgrund 2:1.

Gebrauchsanweisung:

Mischverhältnis:

2 Volumen	APP 2K Haftgrund
1 Volumen	APP 2K Härter HH

Aufspritzviskosität: 16 - 18 s 4 mm DIN/+20°C.

Achtung!

Ausschliesslich den APP 2K Härter HH verwenden.
Nicht empfohlene Härterdosis nicht überschreiten.

Auftragen:

Mittels der Spritzpistole mit einer Düse Ø1,3-Ø1,5 mm beim Luftdruck von 3,0 bis 5,0 bar auftragen.

Anzahl der Schichten: 1-2.

Schichtdicke: 10-15 µm.

Empfohlene Arbeitsbedingungen:

- minimale Arbeitstemperatur: +10 °C
- maximale Relativfeuchtigkeit: 80%

Zwischenschichtsverdampfungszeit bei +20°C:
2-3 Minuten.

Haltbarkeit der gebrauchsfertigen Mischung: 24 Stunden

Trocknen:

Bei +20 °C:

Aufspritzfertig: 25-30 Minuten.

Bei +60 °C:

Aufspritzfertig: 5-10 Minuten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die ausser unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
28.03.2006

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 3 von 3

Produktbezeichnung: APP 2K Haftgrund 2:1.

Schleifen

Deckbar ohne Schleifen.

Deckbarkeit:

APP 1K Füller – bei stellenweisen Reparaturen
APP 2K Acryl Füller 5:1 – bei kompletten Reparaturen
APP 2K Grund EP
1- und 2-Komponenten Decklacke, wie z.B.: APP 2K Acryl Lack, APP Color MIX RAL 2:1, APP Acryl Lack MS 2:1 RAL.

Achtung!

Auf den Haftgrund keine Polyesterprodukte, Basisfarben und wasserlöslichen Basislacke auftragen.

Gerätereinigung:

Nitrocellulose-Lösemittel.

Lagerung:

In geschlossenen Originalgebinden, in trockenem und gut belüftetem Lagerraum aufbewahren.
Vor Einfrierung schützen.

Unfallverhütungsvorschriften:

Nur für professionelle Anwendungen.
Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.
Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften beachten.

VOC:

Zulässiger VOC-Wert g/l im gebrauchsfertigen Produkt.
780 g/l für APP 2K Haftgrund 2:1
Max. VOC-Gehalt g/l im gebrauchsfertigen Produkt.
689 g/l für APP 2K Haftgrund 2:1

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.